

速硬 アスファルト補修材

# クイックファルト

## アスファルト補修が楽々施工！

簡単な施工でアスファルトそっくりの  
耐久性に優れた舗装材です。



凹み補修

### 特長

- アスファルトの風合い、質感
- 簡単施工で本格舗装 (転圧不要)
- 施工後1時間で使用可能

※気温20℃の場合

### 用途

#### アスファルトの補修

アスファルト、コンクリートに対する接着力に優れています。  
施工場所は屋内、外を問いません。



段差の解消



配管工事



駐車場補修



支柱工事

### 荷姿、 使用量



NET 8.87kg  
(容積=4.0ℓ)

パウダー(主材)=8,000g  
乳剤(エマルジョン樹脂)=870g

施工面積=0.13m<sup>2</sup> (厚さ30mm×400mm×300mm)

※施工厚30mmで1m<sup>2</sup>施工するには8箱必要です

### 試験結果

試験条件	試料質量	8000 g (セメント質量 1696 g)		[記事] 試験条件 室温20±3℃					
	混合液	870 g	養生 室温20±3℃、湿度60%以上室内養生						
W/A	10.9 %	単位容積質量=2.063kg/L							
水セメント比	51.3 %	可使時間=9~10分							
フロー値	mm	軽歩行可能時間=25~30分							
練上容量	4.3 L/袋	練上温度=20.0℃							
供試体寸法	40×40×160 mm								
試験結果	材令		1h	3h	6h	1日	3日	7日	28日
	曲げ 耐曲平均値	N/mm <sup>2</sup>	2.7	4.6	4.7	5.0	6.9	7.4	10.1
圧縮 耐圧縮平均値	N/mm <sup>2</sup>	7.5	12.5	13.7	14.4	20.0	22.4	31.3	
※JIS A 1129による									

注) 試験数値は情報として提供するものであり、性能を保障するものではありません。

# 施工要領書

## 梱包内容



- ①骨材入りパウダー
- ②乳剤
- ③木片こて
- ④施工要領書

## 前準備

- ◎ **夏期**に施工する場合、製品を直射日光の元で保管すると、製品温度が上昇し硬化時間が早まり、施工が間に合わず、硬化不良を起こす可能性がありますので製品は日陰又は冷暗所にて保管して下さい。
- ◎ **水が溜まっている**時は雑巾等で取り除いて下さい。(降雨後、濡れてる程度は大丈夫です。)
- ◎ **地盤沈下**が続いている場所や**地盤が軟弱**な場所には沈下対策等を施してから施工して下さい。
- ◎ 既存のアスファルト・コンクリート表面・断面の**ホコリ・砂等**は十分に掃いて下さい。

## 施工手順

こちらから動画でも御覧頂けます [http://www.ecoseed.jp/Quickphalt\\_movie01.htm](http://www.ecoseed.jp/Quickphalt_movie01.htm)

- ① 骨材入りのパウダー袋の上部を開き乳剤を加えます。
- ② 攪拌の際、乳剤が漏れない様、袋の上部をねじり、折って、袋ごと攪拌します。  
袋の上部と底端部を持ち上下に**40回**程度、反対側の底端部を持ち**40回**程度振り袋内の製品が **ペースト状** になり**粉体**が残っていない事を確認する。  
※この時点から気温20℃で10分、気温30℃で5分で硬化が始まります。
- ③ 施工場所に打設し、付属のコテにて、敷均しをします。
- ④ 施工の厚みは **20mm~30mm** 確保して下さい。(施工厚が確保できない場合、割れる可能性があります)



①乳剤投入



②袋ごと攪拌



③打設敷均し  
(付属コテ使用)



完成

## 施工後

気温20℃において、30分で歩行可能、60分で普通乗用車の通行が可能です。  
注)硬化時間は製品温度と気温により多少の誤差があります。

※1箱の練り上げ容積は4.0リットルです。

※1箱の施工範囲は、厚さ30mm×400mm×300mm

※施工厚30mmで1㎡施工するには、8箱必要です。



## 施工上の注意

- ・ 5℃以下での施工はお止め下さい。
- ・ 本製品は、骨材入りパウダー・乳剤の適正な調合バランスにより性能を発揮します。その他の物は一切加えたり調整をしないで下さい。
- ・ 降雨時又、降雨が予測される場合は雨養生をした上で施工して下さい。
- ・ 施工場所の環境によっては、エフロ(白浮き)が発生する場合があります。



## 取扱時上の注意

- 1・製品は、パウダーが乳剤と反応して硬化します。  
施工直前に開封し開封後の保管は避けて下さい。
- 2・製品は、普通ポルトランドセメントを使用していますので粉塵が立ち易く水に濡れると強アルカリ性を示します、取扱に際しては保護具(防塵マスク・ゴム手袋)をご使用下さい。  
万一、皮膚に付着した場合は、直ちに清浄な水で十分に洗い流して下さい。  
又、誤って眼に入ったとき、吸引をした時、飲込んだ時は、直ちに洗浄等の応急処置を施し速やかに専門医の診察を受けて下さい。

H26.05 1000

**Hoshin** 株式会社 **ホーシン**

(問い合わせ先)

□ 東京支店: TEL.042-646-4600 FAX.042-646-0560

□ 大阪支店: TEL.072-883-5151 FAX.072-884-3953

□ 九州支店: TEL.097-521-3491 FAX.097-522-1002

□ 本社: 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34

TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

URL <http://www.hoshin.co.jp>