

化学反応型アスファルト舗装ひび割れ補修材

シールファルト

NEW

シールファルトは屋内外問わず使用できます。
シールファルトは耐候性に優れています。

推奨
使用用途

アスファルト舗装の
ひび割れ

容量 | 400g/1本

施工目安 | ひび割れ幅・深さ5mmの場合 約8m

シールファルトはアスファルト舗装のひび割れに使用できる
補修材です。

硬化時間

夏場/30分、冬場/1時間

製品主成分

液体：水性アクリル樹脂

粉末：ポルトランドセメント、珪砂、混和材等の混合物

特長

- クラック幅 15mm 程度まで補修可能
- 液体と粉末をまぜあわせ 30 秒シェイクするだけ
- ひび割れ部分に充填するだけの簡単施工



約1時間程度で硬化します

- ※気温が5℃以下になる場合は、施工をご遠慮ください。
- ※補修箇所のゴミ・水分は取り除いてください。路面が濡れている場合は乾燥させてください。
- ※浅いひび割れはコテ・ヘラなどで押し込んでください。
- ※深いひび割れは1回充填後、すこし時間を置いてからもう一度充填してください。
- ※容器の中の材料は使いきってください。

製品構成



マドラー・粉末・液体

施工手順動画



 エムケービルド株式会社


Hoshin
<https://hoshin.co.jp/>

土木・建築工事の省力化に貢献する
株式会社 **ホーシン**

本社 〒571-0017 大阪府門真市四宮 3-10-34
TEL.072-885-5433 FAX.072-884-3953

<お問い合わせはこちらから>



<営業拠点> 東京支店 東北支店 大阪支店(中部営業所/大阪営業所/広島営業所) 九州支店

230119 (ver.1.1)