

● コンクリート 構造物の成形・充填・補修用モルタル

# SPモルタル

● 10kg袋入

● 25kg袋入

コンクリート  
補修に最適!!!

アバタ  
補修

ヒビ  
補修

フレ  
補修

カケ  
補修



## ▶▶ Point !


1. プレミックスモルタルなので、  
水で練るだけで使用できます。
2. 簡単に削って成形可能です。




### こんなところで使われています

土木・建築・設備・配管関係など、幅広い分野に使用可能で、コンクリート二次製品の補修にも性能を発揮します。

### 土木のコンクリートの補修



### コンクリート製品の補修



その他 PC板の補修、木目地の仮固定 etc.

## 注意事項

- ① 可使時間、硬化時間は、混練水量に対して非常に敏感ですから、使用前に試験塗りを行ってください。  
粉1kgに対し水300ccが標準水量です。  
混練後の可使時間は、水量、気温によって変わりますが、約10～20分が目安です。
- ② 下地のホコリ等を取り除き、水打ちした後に作業を行ってください。
- ③ 施工外気温度が3℃以下になった場合は施工を中止してください。
- ④ 作業中は手袋を使用してください。
- ⑤ 開封後は、湿気を避けて保管し、なるべく早く使い切ってください。